



**TEXTILES  
ESSUYAGES**

**LES PROFESSIONNELS DE L'ESSUYAGE INDUSTRIEL**

CHIFFON D'ESSUYAGE - BOBINE DE OUATE - NON TISSÉ  
ABSORBANT - SAVON - PROTECTION INDIVIDUELLE - SAC POUCELLE

## SEPIOLITE 30/60

### USAGE INDUSTRIEL

#### ANALYSE MINERALOGIQUE (UNE 22.161) :

● SEPIOLITE	80% ± 10
● DOLOMITE	15% max 25%
● AUTRES	5% max 10%

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

● Humidité :	Max 12%
● Perte par calcination 1 000°C :	13% (base sèche)
● Densité apparente (BS 1460) :	0.66g/cm <sup>3</sup> ± 10 %
● pH :	8 ± 1
● Dureté échelle Mohs :	2 – 2.5
● Pouvoir absorbant (Méthode Westinghouse)	
Eau :	130% ± 20 %
Huile :	80% ± 5 %

#### PROPRIETES CHIMIQUES

Ce produit est chimiquement inerte.

#### GRANULOMETRIE



#### Mallas ASTM

#### Microns

#### %

> 20	> 850	Max 2
20-50	850-300	95± 4
50-60	300-250	Max 5
60-100	250-150	Max 1,5
< 100	< 150	Max 0,5

**TEXTILES ESSUYAGES**

**145 rue de Lenche, ZI les paluds 13400 AUBAGNE**

[www.textiles-essuyages.com](http://www.textiles-essuyages.com) ☎ 0442701702 📠 0442701703

SIRET 43340097500028