



**TEXTILES
ESSUYAGES**

LES PROFESSIONNELS DE L'ESSUYAGE INDUSTRIEL

CHIFFON D'ESSUYAGE - BOBINE DE OUATE - NON TISSÉ
ABSORBANT - SAVON - PROTECTION INDIVIDUELLE - SAC POUCELLE

SEPIOLITE 4/30

USAGE INDUSTRIEL

ANALYSE MINERALOGIQUE (UNE 22.161) :

● SEPIOLITE	70% min
● DOLOMITE	15% max 20%
● AUTRES	5% max 10%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

● Humidité :	Max 12%
● Perte par calcination 1 000°C :	13% (base sèche)
● Densité apparente (BS 1460) :	0.69g/cm ³ ± 10 %
● pH :	8 ± 1
● Dureté échelle Mohs :	2 – 2.5
● Pouvoir absorbant (Méthode Westinghouse)	
Eau :	90% ± 10 %
Huile :	40% minimum

PROPRIETES CHIMIQUES

Ce produit est chimiquement inerte.

GRANULOMETRIE



Mallas ASTM

mm

%

> 4	> 4,75	1-5
4-12	4,75-1,70	60-80
12-20	1,70-0,85	Max 30
20-30	0,85-0,60	Max 8
30-60	0,60-0,25	Max 2
< 60	< 0,25	Max 1

TEXTILES ESSUYAGES

145 rue de Lenche, ZI les paluds 13400 AUBAGNE

www.textiles-essuyages.com ☎ 0442701702 📠 0442701703

SIRET 43340097500028